

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES



Il est conforme aux normes TS EN 1871, TS EN 1436
et aux Spécifications Techniques des Autoroutes.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Classe: Peinture de Revêtement de Sol à Deux Composants
- Mode d'Application: Pinceau, rouleau, râteau, pochoir
- Nom du Produit : Signafloor
- Couleur du Produit: Blanche

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION

Informations sur la Préparation de la Surface et l'Application:

Il faut s'assurer que la surface est sèche, exempte de poussière, d'huile et d'autres saletés

Elle peut être appliquée sur des surfaces en asphalte et en béton. Il est à noter que le béton à appliquer doit avoir au moins 1 mois.

Le peroxyde (composant B, durcisseur 2%) est introduit dans le composant A et le produit est mélangé jusqu'à homogénéité. Ce mélange ne doit pas être consommé plus de 7 minutes.

Note : Avant l'application, le composant A ne doit jamais être mélangé au composant B.

Durée de Séchage: 20 minutes (Température d'Air: 23 °C, Humidité de 49 %, vent de 6 km/heure)

SIGNAFLOOR - BLANC

PEINTURE DE REVÊTEMENT DE SOL À BASE DE MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE

Notre peinture de revêtement de sol à double composant de marque "Signafloor" est une peinture de revêtement de sol autonivelante (self-leveling) à base de résine Méthacrylate de Méthyle.

• C'est une peinture de revêtement qui durcit à la suite du mélange de ses composants dans un certain rapport et adhère à la surface sur laquelle elle est appliquée, disposant d'une résistance physico-chimique et d'une résistance à l'usure très élevées, est facile à nettoyer, peut être utilisée comme dernière couche d'un système multicouche ou comme autonivelant seul.

• Elle peut être utilisée dans les usines, ateliers, entrepôts, magasins, parkings, installations alimentaires, hôpitaux, unités d'hygiène de l'industrie chimique et pharmaceutique, tous les sols industriels.

QUANTITÉ DE CONSOMMATION DE PEINTURE ET DE BILLES DE VERRE

Consommation de peinture Fraîche	pour 1 mm d'épaisseur est de 1,8 kg/
----------------------------------	--------------------------------------

Note: Les quantités consommées peuvent varier en fonction de la surface sur laquelle la peinture sera appliquée et des conditions ambiantes.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Couleur: Blanche
- Viscosité: 110 ± 10 (KU)
- Densité: 1,80 g / ml. ± 0,1

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

Elle peut être produite dans les couleurs souhaitées en fonction des codes couleurs sélectionnés dans le catalogue RAL.



FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

SIGNAFLOOR - BLANC

PEINTURE DE REVÊTEMENT DE SOL À BASE DE MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE

CONDITIONS D'EMBALLAGE ET DE STOCKAGE

- Signafloor, Composant A: dans des emballages métalliques de 25 kg, Composant B: Durcisseur en poudre.
- Dans des conditions de stockage appropriées, la durée de vie du stock est d'au moins 1 an.
- Stocker dans des zones fermées, tenir à l'écart du feu.