

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



Соответствует TS EN 1871, TS EN 1436
и техническим условиям автомагистралей.



Мешок

Блок



SINOJET DOT LINE - БЕЛЫЙ

ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК В
ВИДЕ ПУНКТИРНЫХ ЛИНИЙ

- Наша термopластичная краска для дорожной разметки марки Sinojet Dot Line. Это краска, которая недавно начала использоваться для нанесения на обочины в Турции из-за ее способности предупреждать водителя и высокой видимости на мокрой дороге.
- Горячая краска для дорожного полотна, наносимая на поверхность дороги с помощью соответствующих инструментов после расплавления при определенных температурах (150-180 °C).
- Верхний слой толщиной 4 мм формируется поверх нанесения слоя толщиной 2 мм.
- Соответствует техническим характеристикам автомобильных дорог Главного управления ТСК, стандартам TS EN 1871 и TS EN 1436.
- По запросу, продукт может быть произведен в соответствии с мировыми стандартами, такими как BS 3262, AASHTO M249 и ASHGHAL.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Класс: Для нанесения дорожных разметок
- Способ применения: пунктирная линия
- Наименование продукции: Sinojet Dot Line
- Цвет продукта: Белый

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

Информация о подготовке поверхности и нанесении:

Следует убедиться, что поверхность сухая, не содержит пыли, масла и других загрязнений.

Рекомендуется очистить следы краски с поверхности.

Несколько мешков вместе с упаковкой Sinojet Extrude загружаются в отопительный котел. Продукт расплавляют путем нагрева до температуры 150-180 °C. Полученную однородную смесь переносят в оборудование для нанесения.

Макс. Никогда не превышайте ТЕМПЕРАТУРУ НАНЕСЕНИЯ (180°C). Это может привести к возгоранию продукта, взрыву отопительного котла, а также ухудшению цвета и смолы внутри него.

Пожалуйста, надевайте соответствующую защитную одежду, перчатки и маски, так как горячие жидкости опасны для операторов во время применения.

Время высыхания: 5- 7 минут (21 °C и макс., влажность 80%)

РАСХОД КРАСКИ И СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ

Расход краски (толщина линии 4 мм)	8 кг / m ²
Стеклошарики	400 г / m ²

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения, приведенные в таблице, являются теоретическими значениями. Расход может варьироваться в зависимости от поверхности и условий окружающей среды, на которые будет наноситься краска.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Цвет: Белый
- Температура размягчения: °C ≥ 80
- Плотность 2,0 г / мл. ± 0,1
- Класс / значение коэффициента яркости: LF6 / β ≥ 0,80
- УФ-старение: UV 1

RAL 9016	RAL 9017	RAL 3020	RAL 1023
----------	----------	----------	----------

Проконсультируйтесь в отношении других цветов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ**SINOJET DOT LINE - БЕЛЫЙ****КРАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНЫХ
РАЗМЕТОК В ВИДЕ ПУНКТИРНЫХ ЛИНИЙ****УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

- Варианты упаковки: 20 кг±0,5 (полиэтиленовый пакет), 10 кг±1(блок) упаковываются путем нагрева и вводятся в эксплуатацию.
- Хранить в сухих и влажных условиях.
- При соответствующих условиях хранения срок хранения составляет 2 года.
- Хранить в крытых помещениях/замкнутых пространствах, вдали от источников огня.