



TEKNİK BİLGİ FORMU



ZEMİN BOYASI

MMA ESASLI AKRİLİK ZEMİN BOYASI

- Tek bileşenli, solvent bazlı, akrilik MMA esaslı zemin boyasıdır.
- Zeminde ihtiyaç duyulan alanların işaretlenmesinde kullanılır.
- Yüksek dayanımı sayesinde, rengini ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder.
- İçinde kullanılan pigmente bağlı olarak istenilen her renk elde edilebilmektedir.
- Suya ve darbelere dayanıklıdır.
- Uygulandığı zemine yüksek örtücülük sağlar.
- Kolay uygulanır.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: Akrilik Solvent Bazlı Zemin Boyası
- Uygulama Şekli: Havalı veya havasız püskürtme, fırça, rulo.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama ve Uygulama Bilgileri:

Zeminin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Zemindeki mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye edilir.

Otomatik uygulama ekipmanları ile zemin yüzeyine püskürtülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama yapılır.

Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. İhtiyaç duyulursa kendi tineri ile inceltilir.

Uygulama sırasında, eldiven ve maske kullanın.

BOYA TÜKETİM MİKTARI

| | |
|------------------|----------------------------|
| Yaş Boya Tüketim | 500-900 g / m ² |
|------------------|----------------------------|

Not: Tabloda verilen değerler, teorik değerlerdir. Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ÖZELLİKLERİ

Viskozite :90 ± 10 KU

Yoğunluk: 1,60 g / ml. ± 0,1

Kuruma Süresi: 20 dk.(17 °C ve % 49 Nem, 6 km/sa rüzgar)

Uygulama Koşulları: 5 °C - 40 °C,

Max. Nem: % 80

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 9016 | RAL 5015 | RAL 1023 | RAL 6001 |
| RAL 9017 | RAL 2004 | RAL 3020 | RAL 7040 |

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilebilmektedir. | It can be produced according to the color codes selected from the RAL catalogue.



TEKNİK BİLGİ FORMU

ZEMİN BOYASI

MMA ESASLI AKRİLİK ZEMİN BOYASI

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

- 20 kg' lık metal ambalajlarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca özel uygulamalar için IBC' lerde satışı yapılmaktadır.
- Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
- Uygun depolama koşulları altında stok ömrü min. 1 yıldır.