



## TEKNİK BİLGİ FORMU

### PLUVIO ATLANTIS - BEYAZ

#### PÜSKÜRTME ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI



TS EN 1871,  
TS EN 1436 ve  
Karayolları Teknik  
Şartnamesine  
uygundur.

It has been  
formulated to meet  
the requirements  
of the **EN 1871**,  
**EN 1436**  
and Highways  
Technical

A B

- "Pluvio Atlantis" marka püskürtme çift bileşenli (kompentanlı) yol çizgi boyamız, soğuk yol çizgi boyasının uygulama kolaylığını özel cam küreciği ile ekstra bir yansıtma gücünü birleştirmektedir.
- A bileşeni likit iken, B bileşeni üzeri sertleştirici kaplanmış cam küreciğidir.
- A (likit) bileşenin üzerine serpilecek olan B (katı) bileşeni ile boya arasında kimyasal reaksiyon gerçekleşir.
- TCK Genel Müdürlüğü karayolları teknik şartnamesine, TS EN 1871 ve TS EN 1436 standartlarına uygundur.

#### ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: İki Bileşenli Yol Çizgi Boyası
- Uygulama Şekli: Havalı veya havasız püskürtme
- Ürün Rengi: Beyaz
- A Kompenantı: Püskürtülebilir çift kompenantlı yol çizgi boyası.
- B Kompenantı: Sertleştirici ile kaplanmış cam küreciği.

#### UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

##### Yüzey Hazırlama ve Uygulama Bilgileri:

Uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Havalı veya havasız püskürtme ekipmanları ile iki kat uygulanan A kompenantının her bir katına manuel olarak B kompenantının dökülmesi ile uygulanır. Uygulama yapılacak alan bantlanır veya kalıp içerisine alınır. Boya tabancası ile birinci kat A kompenantı uygulanır. B kompenantı hemen A üzerine dökülür. Kuruma beklenmeden ikinci kat A kompenantı uygulanır ve B kompenantı üzerine dökülür. Kuruma tamamlanmadan önce bantlar sökülür veya kalıp kaldırılır.

**Kuruma Süresi:** 20-30 dk. (Hava sıcaklığı: 18 °C zemin sıcaklığı: 20°C, 6 km/sa rüzgar, Nem : % 85 )

#### BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Yaş Boya Tüketim Miktarı	1000g (A)/m <sup>2</sup> +1000g (B)/m <sup>2</sup>
--------------------------	--

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

#### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Beyaz
- Viskozite: 95 ± 10 (KU)
- Yoğunluk: 1,70 g / ml. ± 0,1
- Parlaklık Faktörü Sınıfı / Değeri: LF7 / β ≥ 0,85
- UV yaşlandırma: UV 1
- Depolama kararlılığı: 6 ve üzeri

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir. [It can be produced according to the color codes selected from the RAL catalogue.]



## TEKNİK BİLGİ FORMU

### PLUVIO ATLANTIS - BEYAZ

### PÜSKÜRTME ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI

#### AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

- A Kompenantı: 25 kg/Teneke
- B Kompenantı: 20 kg/Kova
- Uygun depolama koşulları altında stok ömrü 1 yıldır.
- Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak