



TEKNİK BİLGİ FORMU

SINOJET ARGANCE - BEYAZ

TERMOPLASTİK PÜSKÜRTME YOL ÇİZGİ BOYASI

- "Sinojet Argance" marka termoplastik püskürtme yol çizgi boyamız, yaygın olarak bölünmüş yollarda, otoyollarda ve şehir içi ana arter yollarda kullanılan bir boyadır.
- Belirli sıcaklıklarda (180-210 °C) eritildikten sonra, uygun cihazlar vasıtası ile yol yüzeyine püskürtülerek uygulanan, sıcak bir yol çizgi boyasıdır.
- Kuruma süresinin kısa olması (2-4 dk), trafiğe engel olmadan uygulama avantajı sağlamaktadır.
- Uçucu bileşeni olmadığı için, çevreye herhangi bir zararı yoktur.
- TS EN 1871, TS EN 1436 ve Karayolları Teknik Şartnamesine uygundur.
- Talep edildiği takdirde BS 3262, AASHTO M249 ve ASHGHAL gibi Dünya standartlarına da uygun olarak üretilmektedir.



TS EN 1871,
TS EN 1436 ve
Karayolları Teknik
Şartnamesine
uygundur.

It has been
formulated to meet
the requirements
of the **EN 1871**,
EN 1436
and Highways
Technical



ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: Termoplastik Yol Çizgi Boyası
- Uygulama Şekli: Havalı veya havasız püskürtme
- Ürün Adı: Sinojet Argance
- Ürün Rengi: Beyaz

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama ve Uygulama Bilgileri:

Yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Yolda mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye edilir.

Isıtma kazanına, bir kaç torba Sinojet Argance ambalajı ile birlikte atılır. 180-210 °C sıcaklık noktasına kadar ısıtılarak ürün eritilir. Oluşan homojen karışım özel ekipmanlarla yola sprej şeklinde uygulanır. **MAX. UYGULAMA SICAKLIĞINI (210 °C) kesinlikle geçmeyiniz.** Bu durum ürünün alev almasına, ısıtma kazanının patlamasına, renginin ve içindeki reçinenin bozulmasına neden olabilir.

Uygulama sırasında sıcak sıvı operatörler için tehlikeli olduğundan, lütfen uygun koruyucu kıyafet, eldiven ve maske kullanın.

Kuruma Süresi: 2-4 dk. (10 °C ve Max. Nem: % 80)

BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Boya Tüketim (1,5 mm çizgi kalınlığı) | 3 kg / m ² |
| Cam Küreciği | 400 g / m ² |

Not: Tabloda verilen değerler, teorik değerlerdir. Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Beyaz
- Yumuşama noktası: SP °C ≥ 95
- Yoğunluk: 2,0 g / ml. ± 0,1
- Parlaklık faktörü sınıfı / değeri: LF6 / β ≥ 0,80
- UV yaşlandırma: UV 1



Diğer renkler için lütfen danışınız. | Please consult for other colors.



TEKNİK BİLGİ FORMU

SINOJET ARGANCE - BEYAZ

TERMOPLASTİK PÜSKÜRTME YOL ÇİZGİ BOYASI

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

- Ambalaj Seçenekleri; 20 kg±0,5 (PE Torba), 10 kg±1(Blok) ısıtma sureti ile paketlenerek kullanıma sunulmaktadır.
- Kuru ve rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilmelidir.
- Uygun depolama koşulları altında stok ömrü 2 yıldır.
- Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak tutunuz.